

Demir Ve Çelik Tel Metre Ağırlıkları

Çap / (mm)	Ağırlık / gr.metre	Çap / (mm)	Ağırlık / gr.metre
1,80	0,016	5,50	0,187
2,00	0,024	6,00	0,222
2,50	0,034	7,00	0,302
3,00	0,056	8,00	0,395
3,50	0,076	9,00	0,499
4,00	0,099	10,00	0,617
4,50	0,125	11,00	0,746
5,00	0,154	12,00	0,888

Çelik Filmaşın Kimyasal Kompozisyonu (%)		
C	0,65	0,72
Mn	0,56	0,54
Si	0,22	0,23
P	0,017	0,017
S	0,015	0,015

SAE 1006 - 1008 Kalite Demir Filmaşın Kimyasal Kompozisyonu (%)		
C	0,08	0,09
Mn	0,42	0,45
Si	0,08	0,10
P	0,10	0,13
S	0,041	0,044

SAE 1006 - 1008 Kalite Demir Tel Mekanik Kompozisyonu					
Ürün Adı	Çap / (mm)	Çekme Dayanıklığı kg / (mm ²)	Uzama %	Tolerans (±)	Hammadde (Kalite)
Demir Tel	6,00	38,80 - 42,10	36,00	0,03	SAE 1006 - 1008
Demir Tel	7,00	39,00 - 45,01	36,00	0,03	SAE 1006 - 1008
Demir Tel	8,00	40,00 - 44,20	36,00	0,03	SAE 1006 - 1008
Demir Tel	9,00	41,60 - 43,60	36,00	0,03	SAE 1006 - 1008
Demir Tel	13,00	41,30 - 42,60	36,00	0,03	SAE 1006 - 1008